

# DD-LACK® BOJA ZA PARKETE

TEHNIČKA INFORMACIJA BL-06/9-2005

## NAMJENA

Dvokomponentna poliuretanska boja za transparentno bojenje parketa.

## SASTAV

Dvokomponentna poliuretanska boja izrađena na bazi visokokvalitetnih sirovina Desmophen® i Desmodur® (DD) tvrtke Bayer iz Leverkusena, Njemačka, te svjetlostalnih bojila.

## PRIMJENA

**Priprema podloge:** Parket treba dobro strojno obrusiti da se uklone sve nečistoće i masnoće s parketa, te usisavačem očistiti svu prašinu. Ranije lakirani parket, koji je održavan laštlima treba dobro oprati nitroražređivačem, te nakon toga strojno obrusiti.

**Priprema boje:** Prije svake uporabe boja se dobro promiješa s kontaktom u slijedećem omjeru:

**Boja za parkete : Kontakt za parket = 2 : 1**

Smjesa je upotrebljiva 8 sati, te je potrebno pripremiti toliko smjese koliko se u tom vremenu može utrošiti. Smjesa se priprema u potpuno čistim i suhim staklenim ili plastičnim posudama.

**POZOR:** Nakon uzimanja jednog dijela boje i kontakta ostatak treba odmah dobro zatvoriti, da ne dođe u dodir s vlagom iz zraka jer dolazi do zgrušavanja ili želiranja kontakta.

**Način rada:** Dobro promiješana smjesa nanosi se na parket u jednom sloju kistom, na površinu koja se može dohvatiti rukom, te se odmah briše krpama koje dobro upijaju, a ne puštaju dlačice od tkanine. Branje je potrebno da se višak boje ukloni i dobije lijepo izražena struktura drva. Sušenje traje 4 sata. Na osušenu boju nanosi se DD-LACK® za parkete sjajni ili mat u tri sloja.

**Važne napomene:** Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim superoksidom.

**Sušenje:** Uspješno lakiranje postići će kod rada na temperaturi od 18-20°C i relativnoj vlazi zraka od 65 do 75%. Izrazito vlažno vrijeme (kiša, magla) može izazvati teškoće kod lakiranja.

**Čišćenje alata:** Kistove je potrebno odmah oprati u DD sredstvu za čišćenje pribora, jer će inače drugi dan biti neupotrebljivi.

## IZDAŠNOST

15-17 m<sup>2</sup>/kg.

## PAKIRANJE

Garniture: 5 m<sup>2</sup> ; 10 m<sup>2</sup> ; 20 m<sup>2</sup> ; 100 m<sup>2</sup>

## SKLADIŠTENJE

Rok uskladištenja iznosi 2 godine.

DD LACK® BOJA ZA PARKETE i DD-KONTAKT za parkete treba uskladištiti u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi +5 do +25 °C.

## ZAŠTITA

Prilikom rada potrebno je ukloniti sve izvore otvorenog plamena i osigurati provjetranje prostorije. Kod rada je potrebno koristiti zaštitna sredstva.

U navedenim tehničkim informacijama opisana je priroda i namjena proizvoda. Ove su informacije temeljene na našem stručnom znanju i iskustvu te provjereno daju pozitivne rezultate. Zbog složenosti i varijabilnosti faktora koji utječu na konačnu kakvoću proizvoda sve pravne tražbe, bez ovlaštenog stručnog nadzora, proizvođača ne obvezuju.