

TEHNIČKA INFORMACIJA BL-32/4-2006

**NAMJENA**

Dvokomponentni visokokvalitetni lak za parkete, polusjajni.

**SASTAV**

Dvokomponentni poliuretanski lak izrađen na bazi visokokvalitetnih sirovina Desmophen® i Desmodur® (DD) tvrtke Bayer iz Leverkusena, Njemačka.

**PRIMJENA**

**Priprema podloge:** Parket treba dobro strojno obrusiti da se uklone sve nečistoće i masnoće s parketa, te usisavačem očistiti svu prašinu. Ranije lakirani parket, koji je održavan laštlima treba dobro oprati nitrorazrjeđivačem, te nakon toga strojno obrusiti.

**Priprema laka:** Prije svake uporabe lak se dobro promiješa s kontaktom u slijedećem omjeru:

**Lak za parkete polusjajni: Kontakt za parket = 2 : 1**

Smjesa je upotrebljiva 6-8 sati, te je potrebno pripremiti toliko smjese koliko se u tom vremenu može utrošiti. Smjesa se priprema u potpuno čistim i suhim staklenim ili plastičnim posudama.

**POZOR:** Nakon uzimanja jednog dijela laka i kontakta ostatak treba odmah dobro zatvoriti, da ne dođe u dodir s vlagom iz zraka jer dolazi do zgrušavanja ili želiranja kontakta.

**Način rada:** Dobro promiješana smjesa nanosi se na parket u tri sloja. Nanos laka je 90-100 g/m<sup>2</sup> za svaki sloj. Preporučamo lakirati valjkom za lakove radi jednoličnijeg nanosa i ujednačenije površine. Sušenje među slojevima iznosi 8-12 sati ovisno o temperaturi. Nakon prvog i drugog sloja površina se brusi papirom br. 150. Lakirane prostorije mogu se useljivati za 24-30 sati.

**Važne napomene:** Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim superoksidom. Parket se ne smije pret hodno lakirati kiselootvrdnjavajućim lakom.

**Sušenje:** Uspješno lakiranje postići će se kod rada na temperaturi od 18-20°C i relativnoj vlazi zraka od 65 do 75%. Izrazito vlažno vrijeme (kiša, magla) može izazvati teškoće kod lakiranja.

**Čišćenje alata:** Alat (valjke i kistove) je potrebno odmah oprati u DD-sredstvu za čišćenje pribora, jer će inače drugi dan biti neupotrebljivi.

**IZDAŠNOST**

10 m<sup>2</sup>/kg za svaki sloj.

**PAKIRANJE**

Garnitura: 10-12 m<sup>2</sup>; 20-25 m<sup>2</sup> i 105 - 130 m<sup>2</sup>.

**SKLADIŠTENJE**

Rok uskladištenja iznosi 2 godine.

DD-LACK® za parkete polusjajni i DD-KONTAKT za parkete treba uskladištiti u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 do +25°C.

**ZAŠTITA**

Prilikom rada potrebno je ukloniti sve izvore otvorenog plamena i osigurati provjetranje prostorije. Kod rada je potrebno koristiti zaštitna sredstva.