

DD-LACK® ZA PARKETE ZA NANOŠENJE LOPATICOM

TEHNIČKA INFORMACIJA BL-05/3-2002

NAMJENA

Dvokomponentni poliuretanski (brzосуšivi) lak, koji se nanosi lopaticom kao prvi sloj u sustavu lakiranja parketa.

Prednosti:

1. Na Hrvatskom tržištu DD-LACK® ZA PARKETE ZA NANOŠENJE LOPATICOM predstavlja potpuno novi proizvod sa karakteristikama koje ne posjeduje niti jedan drugi.
2. Velika brzina sušenja kada se nanosi kao prvi sloj prilikom lakiranja parketa.
3. Njegova gustoća omogućava zapunjavanje sitnih pora kod parketa čime se postiže jednolična površina.
4. Zaostatke prašine nakon brušenja parketa inkorporira u sebe što omogućava izvrstan izgled parketa nakon završnog lakiranja.
5. Bitno manja potrošnja kada se kod lakiranja parketa koristi kao prvi sloj, što znači i niža cijena.

SASTAV

Dvokomponentni poliuretanski lak veće gustoće izrađen na bazi visokokvalitetnih sirovina Desmophen® i Desmodur® (DD) tvrtke Bayer iz Leverkusena, Njemačka.

PRIMJENA

Priprema podloge: Parket treba dobro strojno obrusiti da se uklone sve nečistoće i masnoće s parketa, te usisavačem očistiti svu prašinu. Ranije lakirani parket, koji je održavan laštilima treba dobro oprati nitrorazrjeđivačem, te nakon toga strojno obrusiti.

Priprema laka: Prije svake uporabe lak se dobro promiješa s kontaktom u slijedećem omjeru:

Lak za parkete za nanošenje lopaticom : Kontakt za parket = 1 : 1

Smjesa je upotrebljiva 4-6 sati, te je potrebno pripremiti toliko smjese koliko se u tom vremenu može utrošiti. Smjesa se priprema u potpuno čistim i suhim staklenim ili plastičnim posudama.

POZOR: Nakon uzimanja jednog dijela laka i kontakta ostatak treba odmah dobro zatvoriti, da ne dođe u dodir s vlagom iz zraka jer dolazi do zgrušavanja i želiranja kontakta.

Način rada: Dobro promiješana smjesa nanosi se na parket u jednom sloju lopaticom (gleterom). Nanos laka je 60 g/m². Lak se suši 4-6 sati ovisno o temperaturi. Nakon sušenja površina se brusi papirom br. 150. Na tako pripremljenu podlogu nanese se 2 sloja DD-LACK®-a za parkete sjajnog ili mat.

Sušenje: Uspješno lakiranje postići će se kod rada na temperaturi od 18-20°C i relativnoj vlazi zraka od 65 do 75%. Izrazito vlažno vrijeme (kiša, magla) može izazvati teškoće kod lakiranja.

Važne napomene: Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim superoksidom niti lakirati kiselootvrdnjavajućim lakom.

Čišćenje alata: Lopatica se pere DD sredstvom za čišćenje pribora.

IZDAŠNOST

16 m²/kg.

PAKIRANJE

Garnitura: 30 m² i 150 m².

SKLADIŠTENJE

Rok uskladištenja iznosi 2 godine.

DD LACK® ZA PARKETE ZA NANOŠENJE LOPATICOM i DD-KONTAKT za parkete treba uskladištiti u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi +5 do +25 °C.

ZAŠTITA

Prilikom rada potrebno je ukloniti sve izvore otvorenog plamena i osigurati provjetranje prostorije. Kod rada je potrebno koristiti zaštitna sredstva.

U navedenim tehničkim informacijama opisana je priroda i namjena proizvoda. Ove su informacije temeljene na našem stručnom znanju i iskustvu te provjereno daju pozitivne rezultate. Zbog složenosti i varijabilnosti faktora koji utječu na konačnu kakvoću proizvoda sve pravne tražbe, bez ovlaštenog stručnog nadzora, proizvođača ne obvezuju.