

DD-LACK® ZA PARKETE MAT/S.D.

TEHNIČKA INFORMACIJA BL-20/6-2003

NAMJENA

Dvokomponentni visokokvalitetni lak za parkete, protuklizni.

SASTAV

Dvokomponentni poliuretanski lak izrađen na bazi visokokvalitetnih sirovina Desmophen® i Desmodur® (DD) tvrtke Bayer iz Leverkusena, Njemačka.

PRIMJENA

Priprema podloge: Parket treba dobro strojno obrusiti da se uklone sve nečistoće i masnoće s parketa, te usisavačem očistiti svu prašinu. Ranije lakirani parket, koji je održavan laštlima treba dobro oprati nitorazrjeđivačem, te nakon toga strojno obrusiti.

Priprema laka: Prije svake uporabe lak se dobro promiješa s kontaktom u slijedećem omjeru:

Lak za parkete mat/s.d. : Kontakt za parket = 2 : 1

Smjesa je upotrebljiva 6-8 sati, te je potrebno pripremiti toliko smjese koliko se u tom vremenu može utrošiti. Smjesa se priprema u potpuno čistim i suhim staklenim ili plastičnim posudama.

POZOR: Nakon uzimanja jednog dijela laka i kontakta ostatak treba odmah dobro zatvoriti, da ne dođe u dodir s vlagom iz zraka jer dolazi do zgrušavanja ili želiranja kontakta.

Način rada: Dobro promiješana smjesa nanosi se na parket u tri sloja. Nanos laka je 90-100 g/m² za svaki sloj. Preporučamo lakirati valjkom za lakove radi jednoličnijeg nanosa i ujednačenije površine. Sušenje među slojevima iznosi 8-12 sati ovisno o temperaturi. Nakon prvog i drugog sloja površina se brusi papirom br. 150. Lakirane prostorije mogu se seljavati za 24-30 sati.

Važne napomene: Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim superoksidom. Parket se ne smije pret-hodno lakirati kiselootvrdnjavajućim lakom.

Sušenje: Uspješno lakiranje postići će se kod rada na temperaturi od 18-20°C i relativnoj vlazi zraka od 65 do 75%. Izrazito vlažno vrijeme (kiša, magla) može izazvati teškoće kod lakiranja.

Čišćenje alata: Kistove je potrebno odmah oprati u DD sredstvu za čišćenje pribora, jer će inače drugi dan biti neupotrebljivi.

IZDAŠNOST

10 m²/kg za svaki sloj.

PAKIRANJE

Garnitura: 105 - 130 m².

SKLADIŠTENJE

Rok uskladištenja iznosi 2 godine.

DD-LACK® za parkete mat/s.d. i DD-KONTAKT za parkete treba uskladištiti u suhim i zračnim prostori-jama na temperaturi od +5 do +25°C.

ZAŠTITA

Prilikom rada potrebno je ukloniti sve izvore otvorenog plamena i osigurati provjetranje prostorije. Kod rada je potrebno koristiti zaštitna sredstva.

U navedenim tehničkim informacijama opisana je priroda i namjena proizvoda. Ove su informacije temeljene na našem stručnom znanju i iskustvu te provjereno daju pozitivne rezultate. Zbog složenosti i varijabilnosti faktora koji utječu na konačnu kakvoću proizvoda sve pravne tražbe, bez ovlaštenog stručnog nadzora, proizvođača ne obvezuju.