

TEHNIČKA INFORMACIJA BL-29/12-2004

NAMJENA

Brzosušivi dvokomponentni poliuretanski temelj u sustavu lakiranja parketa, koji se nanosi lopaticom u jednom, dva ili tri sloja.

Prednosti:

1. Brzi i ekonomičan rad (3 x temelj + 1 x DD-LACK za cca. 2 sata)
2. Nanošenje slojeva temelja bez međuslojnog brušenja za cca. 15 min.
3. Visoki sadržaj suhe tvari
4. Odlično zapunjava pore i manje fuge
5. Uz dodatak drvene prašine odlično zapunjava veće fuge i oštećenja
6. Bitno manja potrošnja DD-LACK-a

SASTAV

Dvokomponentni poliuretanski temelj veće viskoznosti izrađen na bazi visokokvalitetnih sirovina Desmophen® i Desmodur® (DD) tvrtke Bayer iz Leverkusena, Njemačka.

PRIMJENA

Priprema podloge: Parket treba dobro strojno obrusiti (završno brusnim papirom br. 120-150) da se uklone sve nečistoće i masnoće s parketa, te usisavačem očistiti svu prašinu. Ranije lakirani parket, koji je održavan laštlima treba dobro oprati nitorazrjeđivačem, te nakon toga strojno obrusiti.

Priprema laka: Prije svake uporabe temelj se dobro promiješa s kontaktom u slijedećem omjeru:

Temelj za parket : Kontakt za parket = 100 : 40

Smjesa je upotrebljiva 3 sata, te je potrebno pripremiti toliko smjese koliko se u tom vremenu može utrošiti. Smjesa se priprema u potpuno čistim i suhim staklenim ili plastičnim posudama.

POZOR: Nakon uzimanja jednog dijela laka i kontakta ostatak treba odmah dobro zatvoriti, da ne dođe u dodir s vlagom iz zraka jer dolazi do zgrušavanja i želiranja kontakta.

Način rada: Dobro promiješana smjesa nanosi se na parket lopaticom (gleterom).

Nanos temelja je oko 40 g/m². Prvi sloj temelja se suši oko 15 min. Bez međuslojnog brušenja nanosi se drugi sloj. Nakon drugog sloja preporuča se lagano brušenje brusnim papirom br. 220-240 radi uklanjanja podignutih drvnih vlakana. Na tako pripremljenu podlogu, nakon čišćenja (usisivač), nanosi se treći sloj temelja. Bez međuslojnog brušenja, nakon cca 30 min., nanosi se 1-2 sloja DD-LACK®-a za parkete.

Sušenje: Uspješno lakiranje postići će se kod rada na temperaturi od 18-20°C i relativnoj vlazi zraka od 65 do 75%. Izrazito vlažno vrijeme (kiša, magla) može izazvati teškoće kod lakiranja.

Važne napomene: Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim superoksidom niti lakirati kiselootvrdnjavajućim lakom.

Čišćenje alata: Lopatica se pere DD sredstvom za čišćenje pribora.

IZDAŠNOST

20-25 m²/kg u jednom sloju.

PAKIRANJE

Garnitura: 2,8 kg mješavine.

S tom mješavinom može se obraditi 25-30 m² (u tri sloja), tj. 40-45 m² (u dva sloja), ili 65-70 m² (u jednom sloju).

SKLADIŠTENJE

Rok uskladištenja iznosi 2 godine.

DD TEMELJ® ZA PARKETE i DD-KONTAKT za parkete treba uskladištiti u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi +5 do +25 °C.

ZAŠTITA

Prilikom rada potrebno je ukloniti sve izvore otvorenog plamena i osigurati provjetranje prostorije. Kod rada je potrebno koristiti zaštitna sredstva.

U navedenim tehničkim informacijama opisana je priroda i namjena proizvoda. Ove su informacije temeljene na našem stručnom znanju i iskustvu te provjereno daju pozitivne rezultate. Zbog složenosti i varijabilnosti faktora koji utječu na konačnu kakvoću proizvoda sve pravne tražbe, bez ovlaštenog stručnog nadzora, proizvođača ne obvezuju.