

DD-LJEPILO POLIURETAN

TEHNIČKA INFORMACIJA L-17/12-2006

NAMJENA

DD-LJEPILO POLIURETAN namijenjeno je ljepljenju svih tipova parketa na porozne podloge, beton, estrih i slično. Budući ne sadrži vodu niti otapala, osobito je primjenjivo za parkete malih dimenzija (klasične parkete) i velikih dimenzija (dužice), bez pera i utora (lam parkete).

SASTAV

Dvokomponentni bezotapalni poliuretanski sustav izrađen na osnovi visokokvalitetnih sirovina.

TEHNIČKI PODACI

Izgled:

- sivo-bijela gusta tekućina

Viskoznost:

- Komponenta A: 80.000 do 180.000 mPa.s
- Komponenta B: 90 do 150 mPa.s

Omjer miješanja, težinski dijelovi:

- A : B = 10 : 1

Radno vrijeme:

- 45 do 60 min., ovisno o količini i temperaturi okoliša

Utrošak ljepila:

- 1.000 do 1.200 g/m²

SVOJSTVA SUHOG LJEPILO - FILMA

- otporan na vodu i većinu otapala
- veoma visoke čvrstoće
- čvrstoća je postojana u rasponu od -40°C do +80°C.

PRIMJENA

Podloga: Podloga mora biti ravna, čvrsta i suha, bez prašine i masnoća.

Optimalni radni uvjeti:

- temperatura okoliša, parkete i ljepila: iznad +5°C
- relativna vlažnost zraka: do 75%
- vlažnost podloge: do 3%
- vlažnost parketa: do 10%

Upozorenje: niža temperatura od +5°C, a osobito viša vlažnost može potpuno onemogućiti ljepljenje.

DD-LJEPILO POLIURETAN je dvokomponentno ljepilo, stoga se za upotrebu priprema tako da se u vjedro sa Komponentom A odmjeri i dobro umiješa Komponenta B u omjeru A : B = 10 : 1. Brzo i potpuno mješanje se postiže strojnom mješalicom.

U rukovanju i primjeni ljepljom se treba pridržavati Uputa za siguran rad, budući Komponenta B sadrži štetne tvari.

DD-LJEPILO POLIURETAN se priprema toliko, koliko se može utrošiti tijekom 60 minuta. Važno je znati, da je radno vrijeme kraće za veće količine ljepila (20 kg), a duže za manje količine. Nadalje, radno vrijeme je kraće na višim temperaturama a duže na nižim temperaturama.

Aktivirano ljepilo se namaže po podlozi, zupčastom lopaticom, u tankom sloju, na koga se laganim pritiskom položi i potopi donja strana parketa. Polaganje parketa se mora obaviti tijekom 60 minuta, počevši od časa aktivacije!

Daljnja obrada (brušenje i lakiranje) može se nastaviti nakon 48 sati.

Čišćenje alata: Nakon rada, alat oprati u DD-Sredstvu za čišćenje pribora.

EKOLOGIJA I UPUTE ZA SIGURAN RAD

DD-LJEPILO POLIURETAN ne sadrži otapala i nije zapaljivo. Komponenta B sadrži štetne tvari, koje unosi u tekuće ljepilo. U kratkom roku, nakon polaganja po podlozi, kemijskom reakcijom komponente međusobno reagiraju a preostane EKOLOŠKI BESPRIJEKORAN FILM.

Da bi spriječili moguće štete po zdravlje, tijekom rada sa ljepilom, obavezna je upotreba gumenih zaštitnih rukavica i zaštitnih naočala te primjereno prozračivanje. U slučaju uprljanja kože ili očiju iste dobro oprati vodom i sapunom. Kod težih incidenata zatražiti liječničku pomoć.

Preostalu ambalažu i ljepilo zbrinuti po lokalnim propisima.

PAKIRANJE

Komponenta A: ambalaža 5 i 20 kg.

Komponenta B: Limena ambalaža 0,5 i 2 x 1 kg.

SKLADIŠTENJE

Komponenta A: 12 mjeseci (u originalnoj ambalaži),

Komponenta B: 12 mjeseci (u originalnoj ambalaži),

na temperaturi +5 do +30°C. Čuvati od vlage i direktnog sunčeva svjetla.

U navedenim tehničkim informacijama opisana je priroda i namjena proizvoda. Ove su informacije temeljene na našem stručnom znanju i iskustvu te provjereno daju pozitivne rezultate. Zbog složenosti i varijabilnosti faktora koji utječu na konačnu kakvoću proizvoda sve pravne tražbe, bez ovlaštenog stručnog nadzora, proizvođača ne obvezuju.