

# UNIVERZALNO LJEPILO ZA KLASIČNI I LAMEL PARKET

TEHNIČKA INFORMACIJA L-03/5-2005

## NAMJENA

**UNIVERZALNO LJEPILO ZA KLASIČNI I LAMEL PARKET** služi za ljepljenje lamel i klasičnog parketa na čvrste i porozne podloge: betonski estrih, anhidridni estrih, ivericu i slično.

## SASTAV

**UNIVERZALNO LJEPILO ZA KLASIČNI I LAMEL PARKET** sadrži polivinil acetatno vezivo (PVAc), kalcitna punila, dodatke za obradivost, konzervanse i vodu.

## SVOJSTVA

Izgled:

- bijela gusta tekućina karakteristična mirisa

Viskoznost na rotacijskom viskozimetru (Brookfield) vreteno 6, 20 o./min., 23°C:

- 30.000 do 45.000 mPa.s (ISO 2555)

Smicajna čvrstoća po drvetu:

- min. 10 N/mm<sup>2</sup> (HRN H.K2.021; HRN H.K8.024)

pH vrijednost:

- 6,5 do 7,5

Suha tvar na 105°C:

- 74% ± 2%

## PRIMJENA

**Podloga:** Podloga mora biti ravna, bez prašine i masnoća, te suha (beton 2,5% max., parket 10% max vlage). Ako se prostorije nalaze u prizemlju i postoji opasnost od prodora vode ili vlage, tada se iste moraju zaštititi (izolirati) od prodora vlage ili vode. Temperatura okoliša, materijala, ljepila i poda (stjenki) ne smije biti ispod 10°C.

**Način rada:** Ljepilo se nanosi nazubljenom lopaticom na podlogu u debljini od 0,5 do 1,0 mm po površini koja se može obložiti tijekom 20 do 30 minuta. Otvoreno vrijeme sušenja filma je oko 30 minuta, na 20°C. Ljepilo je konačno suho nakon 24 sata na 20°C. Parket se može brusiti nakon 24-48 sati. Neutrošeno ljepilo prelije se tankim slojem vode i poklopi, da se ljepilo ne skori.

**Čišćenje alata:** Nakon završetka rada alat oprati u vodi.

## IZDAŠNOST

0,8 do 1,2 kg/m<sup>2</sup>

## PAKIRANJE

Plastična ambalaža od 1, 5 i 20 kg.

## SKLADIŠTENJE

Na temperaturi od 5°C do 30°C u dobro zatvorenoj ambalaži. Čuvati od smrzavanja i direktnog sunčevog svjetla. Trajnost 12 mjeseci u propisanim uvjetima.

## ZAŠTITA

Ljepilo nije štetno za čovjeka i okoliš. Sadrži manju količinu vode a ne sadrži zapaljive i otrovne tvari. Ostaci ljepila, ambalaže i vode od pranja alata, moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. U radu preporučamo upotrebu kožnih ili platnenih rukavica.

rev. 3 - 24. 5. 2005.